台中電廠之歷次生煤抽測結果清單

序號	管制編號	工廠名稱	檢測項目	檢測方法	抽測日期	自治條例規定(%或kcal)	抽測結果(%或kcal)	是否符合自治條例規定
1	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	106/1/25	0.5%以下	0.24	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	106/1/25	8%以下	6.09	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	106/1/25	6,000千卡以上	6350	是
2	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	106/2/17	0.5%以下	0.12	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	106/2/17	8%以下	8.14	否 (已要求台中電廠提報改善計畫)
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	106/2/17	6,000千卡以上	6314	是
3	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	106/3/16	0.5%以下	0.12	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	106/3/16	8%以下	4.96	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	106/3/16	6,000千卡以上	6266	是
4	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	106/3/24	0.5%以下	0.20	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	106/3/24	8%以下	5.55	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	106/3/24	6,000千卡以上	6437	是
5	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	106/4/5	0.5%以下	0.13	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	106/4/5	8%以下	5.40	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	106/4/5	6,000千卡以上	5995	否 (已要求台中電廠提報改善計畫)
6	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	106/5/9	0.5%以下	0.33	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	106/5/9	8%以下	9.41	否 (已要求台中電廠提報改善計畫)
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	106/5/9	6,000千卡以上	6560	是
7	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	106/6/12	0.5%以下	0.21	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	106/6/12	8%以下	7.64	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	106/6/12	6,000千卡以上	6105	是
8	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	106/7/14	0.5%以下	0.22	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	106/7/14	8%以下	6.08	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	106/7/14	6,000千卡以上	6039	是
9	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	106/8/11	0.5%以下	0.33	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	106/8/11	8%以下	9.02	否 (已要求台中電廠提報改善計畫)
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	106/8/11	6,000千卡以上	6184	是
10	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	106/9/6	0.5%以下	0.38	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	106/9/6	8%以下	9.73	否 (已要求台中電廠提報改善計畫)
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	106/9/6	6,000千卡以上	6365	是
11	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	106/10/26	0.5%以下	0.19	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	106/10/26	8%以下	8.33	否 (已要求台中電廠提報改善計畫)
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	106/10/26	6,000千卡以上	6450	是
12	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	106/11/15	0.5%以下	0.29	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	106/11/15	8%以下	8.05	否 (已要求台中電廠提報改善計畫)
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	106/11/15	6,000千卡以上	6390	是
13	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	106/12/19	0.5%以下	0.30	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	106/12/19	8%以下	7.59	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	106/12/19	6,000千卡以上	6487	是

註：

1.自治條例之條文規定，應自條例公布日起6個月後，混合調配生煤至符合每公斤熱值6,000千卡以上、含硫份0.5%以下及灰份8%以下，始得作為燃料使用。

2.生煤含硫份已引用環保署公告之標準檢測方法分析，如檢驗結果違反前揭自治條例之生煤品質規範將依規定處分。

3.惟灰份及熱值環保署尚無公告生煤專用之分析方法，因此，倘檢驗結果違反前揭自治條例之生煤品質規範，則無法進行處分，將會要求台中電廠提報改善計畫。