台中電廠之歷次生煤抽測結果清單

序號	管制編號	工廠名稱	檢測項目	檢測方法	抽測日期	自治條例規定(%或kcal)	抽測結果(%或kcal)	是否符合自治條例規定
1	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	108/1/9	0.5%以下	0.59	否
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	108/1/9	8%以下	6.70	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	108/1/9	6,000千卡以上	6516	是
2	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	108/2/20	0.5%以下	0.10	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	108/2/20	8%以下	6.27	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	108/2/20	6,000千卡以上	6354	是
3	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	108/3/7	0.5%以下	0.27	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	108/3/7	8%以下	7.53	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	108/3/7	6,000千卡以上	6286	是
4	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	108/4/12	0.5%以下	0.20	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	108/4/12	8%以下	3.13	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	108/4/12	6,000千卡以上	6435	是
5	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	108/5/7	0.5%以下	0.23	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	108/5/7	8%以下	4.17	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	108/5/7	6,000千卡以上	5925	否
6	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	108/6/19	0.5%以下	0.39	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	108/6/19	8%以下	7.81	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	108/6/19	6,000千卡以上	6285	是
7	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	108/7/5	0.5%以下	0.36	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	108/7/5	8%以下	8.56	否
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	108/7/5	6,000千卡以上	6190	是
8	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	108/8/2	0.5%以下	0.16	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	108/8/2	8%以下	6.88	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	108/8/2	6,000千卡以上	6215	是

9	L0200473	台灣電力股份有限公司 台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	108/9/6	0.5%以下	0.25	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	108/9/6	8%以下	5.67	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	108/9/6	6,000千卡以上	6335	是
10	L0200473	台灣電力股份有限公司 台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	108/10/4	0.5%以下	0.41	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	108/10/4	8%以下	7.21	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	108/10/4	6,000千卡以上	6576	是
11	L0200473	台灣電力股份有限公司 台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	108/11/1	0.5%以下	0.35	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	108/11/1	8%以下	6.27	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	108/11/1	6,000千卡以上	6415	是
12	L0200473	台灣電力股份有限公司 台中發電廠	硫含量	M402.00C A405.72A	108/12/6	0.5%以下	0.27	是
			灰分(AR)	ASTM D3174-12	108/12/6	8%以下	4.38	是
			熱值(AD)	ASTM D5865-13	108/12/6	6,000千卡以上	6477	是

註：

1. 自治條例之條文規定，應自條例公布日起6個月後，混合調配生煤至符合每公斤熱值6,000千卡以上、含硫份0.5%以下及灰份8%以下，始得作為燃料使用。
2. 雖環保署已公告生煤中含硫含量、灰分及熱值之標準檢測方法，但礙於目前尚無檢測機構認證，故在檢測機構非認證下進行檢測分析之結果，將列為參考使用。